

BRAVOCASA

VOPSEA DILUABILA CU APA SUPERLAVABILA PENTRU EXTERIOR/INTERIOR DE UZ UNIVERSAL

seria 408

DESCRIERE

BRAVOCASA este o vopsea diluabila cu apa superlavabila pe baza de rasini vinilice în dispersie apoasa, cu o putere de acoperire ridicata si cu putere mare de mascare a imperfectiunilor suportului. Permeabilitatea sa favorizeaza trecerea naturala a vaporilor prin ziduri.

BRAVOCASA este usor de aplicat, cu o buna întindere, fiind astfel un produs indicat în special pentru protectia si decorarea suprafetelor murale exterioare si interioare, unde este necesar un nivel ridicat de finisare si de rezistenta la agentii externi.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
 - Suprafete de beton la interior.
 - Suprafete de ghips si ghips carton.
 - Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala, uscate, compacte, absorbante si coezive.
 - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafetele vor fi pregatite în mod adecvat, conform modalitatilor mentionate la paragraful 'Pregatirea suportului'. Nu se aplica pe suporturi proaspat tratate si cu tendinte alcaline, asteptati o perioada de timp adecvata pentru maturare, în general patru saptamâni.
- Nu este recomandata utilizarea pe suprafete de beton la exterior deoarece, datorita permeabilitatii ridicate, produsul nu are o putere protectoare mare împotriva agresiunii anhidridelor carbonice, cauza principala a degradarii betonului.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer vinil-versatic în dispersie apoasa
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,50 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 32000 ± 1600 cps la 25 °C (vâscozimetru rotational Brookfield)
- Rezistenta la spalare UNI 10560: 5000 cicluri, rezistent
- Rezistenta la substante bazice UNI 10795: rezistent

- clasificare UNI EN 13300:

- .rezistenta la spalare ISO 11998: clasa 3
- .stralucire EN ISO 2813: 5-10, opac
- .acoperire ISO 6504-3: clasa 2 la un consum de 7 mp/l

- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 30' min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 4 ore.

PREGATIREA SUPORTULUI

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat. Daca este necesar, suportul va fi refacut sau consolidat cu produse specifice.
- În prezenta mucegaiului, tratati suprafata cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod

4810333. Pentru a împiedica formarea mucegaiului pe zidul respectiv, aditivati vopseaua cu igienizatorul COMBAT 111 cod 4810111 pentru aplicatii externe sau cu COMBAT 444 cod 4810444 pentru aplicatii interne.

- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente si partile decojite din zugravelile vechi. Eliminati complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.
- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.

Suprafete tencuite, din ghips si ghips-carton:

- La interior, nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile, scorjelile, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Curatati stucaturile si peticiunile cu glaspapir.
- Sigilati fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Efectuati eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- Pe suprafete curate si uscate, aplicati:
- La interior, un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apa sau cu fixativul micronizat fara solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicati izolantul specific PREPARA 4710019 izolan pigmentat.

La exterior sau la interior, în prezenta unor vopsele scorjite sau straturi de tempera vechi de grosime mica, aplicati un strat de izolan fixativ mural pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fara solvent ATOMO 8840001.

- Aplicati BRAVOCASA.

Suprafete din beton:

- Eliminati partile structurale de ciment cu aderența slaba.
- Barele metalice ale armaturilor care ies la suprafata vor fi periate cu grija si tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 amestec de pasivare.
- Refaceti partile lipsa cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu BETOXAN 300 mortar tixotrop anticcontractie fibroranforsant 9490140/130; efectuati nivelarea finala cu BETOXAN 200 nivelator anticcontractie si anticarbonatare 9490120.

- Pe suprafete uscate si curate aplicati:

La interior, un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apa sau de fixativ micronizat fara solvent ATOMO 8840001.

- La exterior sau la interior, în prezenta unor vopsele scorjite sau straturi de tempera vechi de grosime mica, aplicati un strat de izolan fixativ mural pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fara solvent ATOMO 8840001.

- Aplicati BRAVOCASA.

*(Dilutiile izolanului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultati fisa tehnica corespunzatoare).

BRAVOCASA

VOPSEA DILUABILA CU APA SUPERLAVABILA PENTRU EXTERIOR/INTERIOR DE UZ UNIVERSAL

seria 408

INDICATIPENTRU APLICARE

Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

Evitati aplicarea sub actiunea directa a soarelui.

- Dupa aplicare, suprafetele exterioare trebuie protejate de ploaie si umiditate pâna la uscarea completa a produsului. Uscarea are loc în mod normal (la 20° C) dupa circa 48 de ore.

- Unelte: pensula, rol, pistol si aplicator airless.

- Nr. straturi: cel putin 2 straturi.

- Diluant: apa.

- Dilutie:

. la aplicarea cu pensula, primul strat cu 35-40%, straturile urmatoare cu 30-35%.

. la aplicarea cu rolul, cu 25%;

. cu airless, dilutia difera în functie de aparat si presiunea exercitata.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.

- Consum indicativ: 9-12 mp/l per strat. Acest consum se refera la aplicatii pe suporturi netede si cu grad mediu de absorbtie.

Este indicata determinarea consumului efectiv cu o proba preliminara pentru suportul respectiv.

COLORAREA

Culoarea poate fi obtinuta prin intermediul Sistemului Colorimetric Marcromie.

Produsul poate fi colorat cu BRAVOCASA TINTE COLORANTI seria 408P si cu colorantii COLORADO seria 548.

În cazul utilizarii unor marci diferite este recomandata amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferentele mici de nuanta.

În interventiile exterioare este recomandata întotdeauna utilizarea materialele de aceeasi marca de la o muchie la alta. În cazul lucrarilor unde, din cazuri de forta majora, este indispensabila continuarea cu o noua marca pe acelasi perete, nu uniti culorile. Pentru racord, utilizati eventualele întreruperi de continuitate ale suprafetei, plinte, muchii, santuri sau altele.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

A se pastra în locuri ferite de umiditate.

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A : vopsele opace pentru pereti si tavane interne (gloss <25@60°) (pe baza de Apa) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Cat. C : vopsele pentru pereti externi cu suport mineral (pe baza de apa) : 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)

BRAVOCASA Contine max: 30 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în reseaua de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea diluabila cu apa superlavabila pentru exterior si interior. Aplicati pe suprafete pregatite dinainte vopseaua , pe baza de apa superlavabila pentru exterior/interior BRAVOCASA cod 4080019, pe baza de rasini vinilice în dispersie apoasa si incluziuni minerale având caracteristici de lavabilitate conform normei UNI 10560 de 5000 cicluri, în cel putin 2 straturi, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului. Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fisa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentarea anulează și înlocuiește orice fisa precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.